



## Антикоррозионный грунт G9700 (wash primer)

### Описание продукта:

2К антикоррозионный грунт не содержит хроматов цинка. Обеспечивает хорошую защиту металлических поверхностей от коррозии, усиливает адгезионные свойства системы лакокрасочного покрытия.

### Совместимые поверхности:

- сталь, оцинкованная сталь
- алюминий и легкие сплавы
- хорошо шлифованные OEM покрытия и грунты
- хорошо отвердевшие лакокрасочные покрытия

### Подготовка поверхности:



Очистить поверхность детали с помощью General 8241.



Шлифовать поверхность используя абразив P280 - 320



Очистить поверхность с помощью General 8241.  
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом.

### Подготовка продукта:



Перед использованием тщательно перемешать.



Пропорция смешения 1 : 1  
Отвердитель 9732



Жизнеспособность при 20°C - 5-6дн.



Вязкость при 20°C / DIN CUP 4 - 18-20сек.

## Нанесение:




Дюза: 1.6 - 1.8мм.  
Давление: 2.0 - 2.5бар.  
Дюза HVLP: 1.6 - 1.8мм.  
Давление: 0.7бар на выходе



Нанести 2 полных слоя.  
Толщина покрытия: 20 - 25 мкм слой.  
**Примечание:** для получения толстослойных покрытий нанести 1 слой 9700 далее наполнитель General.

## Выдержка:



Выдержка 35-40мин. при 20°C  
**Примечание:** по истечении 1час. требуется легкая шлифовка грунта перед окраской.

## Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

## Технические данные:

- температура вспышки - 20°C
- плотность - 1,105 кг/л
- содержание твердых веществ - 42.5 % (вес) – в готовом виде
- VOC (2004/42/ЕС) - 700 г/л
- теоретическая укрывистость - 10-11 м<sup>2</sup>/л при толщине слоя 25 мкм.

## Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С