



## Грунт универсальный 1К 9900, 8805

### Описание продукта:

1К универсальный грунт-наполнитель для локального и панельного ремонта. Очень высокая скорость высыхания, хорошая укрывистость, хорошие наполняющие свойства, легко шлифуется. Отлично подходит для работы методом «мокрый-по-мокрому».

### Совместимые поверхности:

- заводские или хорошо отвердевшие ремонтные лакокрасочные покрытия, кроме термопластичных.
- хорошо шлифованные OEM покрытия и грунты
- грунты General
- голый металл предварительно грунтовать G908; G9700

### Подготовка поверхности:



Очистить поверхность детали с помощью General 8241.



Шлифовать поверхность используя абразив P280 - 320



Очистить поверхность с помощью General 8241.  
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом.

### Подготовка продукта:



Перед использованием тщательно перемешать.



Пропорция смешения 1 : 1.5  
Разбавитель G6

### Нанесение:




Дюза: 1.6 - 1.8мм.  
Давление: 2.0 - 2.5бар.  
Дюза HVLP: 1.6 - 1.8мм.  
Давление: 0.7бар на выходе



Нанести 1-2 слоя.  
Толщина покрытия: 20-30 мкм. слой.

#### **Выдержка:**



Выдержка 5-10мин. при 20°С между слоями.

#### **Сушка:**



При 20°С - 20-40мин.

**Возможно ускорить процесс сушки путем нагрева детали до 60°С.**

#### **Последующее окрашивание:**



Отделочные покрытия General, кроме Gen2O.

#### **Техника безопасности:**



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

#### **Технические данные:**

- температура вспышки - 20°С
- варианты цвета - серый; желтый; черный; красный
- плотность - 1,25 кг/л
- содержание твердых веществ - 52.3 % (вес) – в готовом виде
- VOC (2004/42/ЕС) - 700 г/л
- теоретическая укрывистость - 6.0 м<sup>2</sup>/л при толщине слоя 20 мкм.

#### **Хранение:**

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С