



## Компонент MetalliteAluminium 599 Genrock

### Описание продукта:

599 MetalliteAluminium – компонент база микс-системы, используемый для достижения хромового эффекта, в основном для колесных дисков и для некоторых новых ярких заводских металликов. Данный компонент необходимо покрывать лаком General.

Если компонент используется самостоятельно для достижения максимально яркого цвета алюминия, необходимо соблюдать данную техническую спецификацию.

При использовании в качестве тонера в составе формулы, необходимо соблюдать техническую спецификацию серии 700 GenRock.

### Совместимые поверхности:

Поверхности, покрытые материалом микс 683 черный, General 2К.

### Подготовка поверхности:

Наносить компонент 599 MetalliteAluminium на свежесушеный и шлифованный абразивом P2000 или P3000 материал 683 черный, General 2К. Соблюдать указания по нанесению подготовке поверхности, приведенные в технической спецификации GenRock 2К, серия 600.

### Подготовка продукта:



Перед использованием тщательно перемешать.

125% с разбавителем General



Вязкость при 20°C / DIN CUP 4 – 14 сек.



### Нанесение:




Дюза: 1.3 - 1.4мм.  
Давление: 2.0 - 2.5бар.  
Дюза HVLP: 1.3 - 1.4мм.  
Давление: 0.7бар на выходе



Нанести 3-4 тонких слоя.

**Выдержка:**



Выдержка 5 мин. при 20°C

**Примечание:** перед нанесением лака дожидаться полного матовения базовой эмали.

**Последующее окрашивание:**



Прозрачные лаки General.

**Техника безопасности:**



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

**Хранение:**

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С